



EuroCret®

EuroGrout® HS

Mortare de subturnare rezistente la sulfat



Mortarele de subturnare EuroGrout® HS sunt amestecuri uscate, gata de utilizare, de ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), cu rezistență ridicată la sulfat, agregate de cuarț natural rotunjite (EN 12620) și adaosuri omologate pentru beton. **Mortarele de subturnare EuroGrout® HS** sunt testate conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Mortarele **EuroGrout® HS** asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legătură puternică, într-un mod eficient și durabil.

De exemplu pentru:

- Turnarea componentelor în care se așteaptă un atac crescut de sulfat
- Îmbinări de toate tipurile la construcțiile prefabricate
- Îmbinarea elementelor prefabricate, bazine de retenție, lifturi
- Fixarea conductelor la traversarea prin elemente de construcție din beton
- Umplerea golurilor și a ferestrelor în beton
- Subturnarea piedestalilor la stâlpii din beton sau a aparatelor de reazem la poduri
- Fixarea aparatelor de reazem și suportului pentru utilaje
- Îmbinarea componentelor din stațiile de tratare a apelor reziduale

Proprietăți

Mortarele **EuroGrout® HS**

- Devin mortare superfluide după adăugarea precisă a apei de amestecare, au aderență foarte bună la suport, închid porii betonului și sunt autonivelante.
- Dezvoltă rezistențe ridicate, și pot fi puse sub sarcină la 24 de ore de la turnare (conform tabel rezistențe).
- Sunt foarte rezistente la sulfat.
- Sunt rezistențe la îngheț și la săruri de dezgheț.
- Datorită agregatului rotund, este garantată o uzură mică a pompelor cu șnec atunci când materialul este prelucrat și pus în operă.
- Nu sunt inflamabile, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protecție împotriva incendiilor.
- Sunt impermeabile la apă și nu conțin cloruri.

- Au conținut redus de crom conform Directivei 2001/53/CE și sunt aprobate pentru structurile ce intră în contact cu apa potabilă.

Mortarele EuroGrout® HS sunt disponibile în diferite granulații:

EuroGrout® HS 01, granulație 0-1 mm, pentru turnări în grosimi de la 10 mm la 25 mm

EuroGrout® HS 04, granulație 0-4 mm, pentru turnări în grosimi de la 20 mm la 100 mm

Grosimea de turnare este dată de cea mai mică distanță dintre cele două suprafețe.

Pentru distanțe de turnare sau grosimi de material mai mari este disponibil betonul de subturnare EuroGrout® HS.

Punere în operă

1. Pregătirea stratului sport

Mortarele **EuroGrout® HS** sunt gata de utilizare, trebuie adăugată precis doar cantitatea de apă de amestecare. Suprafața trebuie curățată temeinic, toate părțile neaderente trebuie îndepărtate iar betonul trebuie umezit până la saturație; apa în exces trebuie îndepărtată. Laptele de ciment de pe suprafața betonului trebuie îndepărtat, iar porii capilari ai betonului trebuie să fie deschiși.

2. Cantitatea de apă de amestecare

EuroGrout® HS 01: max.14% apă, adică max.3,50 l la sacul de 25 kg.

EuroGrout® HS 04: max.12% apă, adică max.3,00 l la sacul de 25 kg.

3. Amestecare

Este de preferat ca mortarele **EuroGrout® HS** să fie amestecate într-un malaxor cu amestecare forțată. Cantitățile mai mici pot fi preparate într-un recipient pentru mortar cu ajutorul unui mixer de mână, la turație mică. Se adaugă mai întâi 4/5 din cantitatea de apă specificată, apoi mortarul uscat. După o malaxare de cca. 2 minute, se adaugă restul cantității de apă, dacă este necesar și se reia malaxarea timp de încă 2 minute, până se obține o consistență fluidă omogenă.

4. Observații

- Mortarele **EuroGrout® HS** pot fi turnate manual sau pompate. Datorită timpului necesar pentru amestecare (vezi mai sus), recomandăm utilizarea malaxoarelor dedicate când aplicarea se face mecanizat. Tipul pompei, distanțele de transport ale

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

Birouri: Str. Știrbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010108 – București -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Sos. Odai 365, Sector 1, Bucuresti (Sorceti)

mortarului, lungimile de furtune și secțiunea acestora trebuie stabilite bine înainte de turnare. În acest sens, vă recomandăm să contactați specialiștii noștri.

- Cofragul în care materialul este turnat trebuie să fie strâns ferm și bine fixat. Utilizarea cofrajelor neabsorbante facilitează decofrarea ulterioară și asigură margini / muchii netede și bine conturate.
- Pentru a evita formarea pungilor de aer și pentru a minimiza presiunea statică dată de mortar, turnarea trebuie făcută pe secțiuni cu ajutorul unui furtun.
- Zonele exterioare din jurul elementului subturnat, care nu preiau solicitări mecanice nu trebuie să fie mai late de 50 mm.

5. Tratarea ulterioară a suprafețelor

Betonul proaspăt turnat trebuie protejat împotriva evaporării prea timpurii a apei din sistem prin măsuri adecvate (de exemplu: hidratare) timp de 3-5 zile. De asemenea, trebuie protejat împotriva înghețului.

Consum

Din 25 kg beton uscat se prepară cca. 12,5 l beton proaspăt.

Pentru 1 m³ sunt necesare cca. 2000 kg beton uscat.

Depozitare

În spații răcoroase, uscate, se va evita expunerea la acțiunea directă la razelor solare. Se recomandă consumul în termen de 12 luni de la data fabricației (înscrisă pe ambalaje).

Livrare

Saci multistrat 25 kg

42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet

Date tehnice

EuroGrout® HS	01	04				
Rezistența la compresiune 1, 7 și 28 zile	≥ 30 N/mm ² ≥ 55 N/mm ² ≥ 65 N/mm ²	≥ 40 N/mm ² ≥ 65 N/mm ² ≥ 75 N/mm ²				
Rezistența la încovoiere 1, 7 și 28 zile	≥ 5 N/mm ² ≥ 6 N/mm ² ≥ 8 N/mm ²	≥ 6 N/mm ² ≥ 7 N/mm ² ≥ 9 N/mm ²				
Clasa de rezistență inițială	B	B				
Clasa de rezistență la compresiune conform DIN 1045-2 EN 206-1	C 50/60	C 50/60				
Clasa de curgere	f2	a2				
Clasa de contracție	SKVM III	SKVM III				
Clasa de expunere conform DIN 1045-2 / EN 206-1						
XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM ^x
0 *	1234 ****	123 ***	123 ***	1234 ^x ****	123 ^{xx} *	123 *
Clasa de umiditate conform DIN 1045-2 / EN 206-1	WO WF WA WS		WO WF WA WS			
Expandare după 24h	≥ + 0,5 % volumic					
Timp de punere în operă	cca. 60 minute					
Temperatura de punere în operă	Între +5°C și +30°C					
Clasa de materiale de construcție	Clasa A1 – DIN EN 13501-1 neinflamabil					

^x) – excluse de la directiva DAfStb

^{xx}) – sunt necesare măsuri suplimentare (de ex. acoperire cu rășină epoxidică)

Alte produse

Pentru diferite aplicații speciale de turnare și conectări pentru elemente prefabricate sunt disponibile și alte produse P&T testate și verificate:

EuroGrout® Armiert pentru elementele de construcții supuse unor solicitări mari și pentru fundații grele

EuroGrout® Hochfest – cu clasă de rezistență C 80/95

EuroGrout® HS – beton pentru subturnări, clasa de rezistență C 50/60

EuroGrout® Super – cu întărire rapidă

Specificațiile prezentate, precum și alte date tehnice, sunt atestate prin certificate și pot fi puse la dispoziție.

EuroGrout® HS este monitorizat extern în centre de testare acreditate și certificate.

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă și celelalte recomandări se bazează pe experiența și cercetările producătorului. Toate datele de mai sus sunt obținute la o temperatură de 20 °C. Sunt totuși relative și nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, cele anterioare își pierd valabilitatea.

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

Birouri: Str. Știrbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010108 – București -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114

Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Sos. Odai 365, Sector 1, Bucuresti (Sorceti)