



EuroGrout® Hochfest

Mortar de subturnare, cu rezistențe foarte mari



EuroGrout® Hochfest este un amestec uscat gata de utilizare din ciment de înaltă calitate (DIN 1164/EN 197), agregate natural rotunjite (EN 12620), și adaosuri omologate pentru beton. Mortarul cu mare rezistență **EuroGrout® Hochfest** este testat conform instrucțiunilor Directivei DAfStb.

Granulație 0-4 mm.

Domenii de utilizare

Mortarul de subturnare **EuroGrout® Hochfest** asigură conlucrarea fermă a betonului cu oțelul și cu elementele prefabricate din beton, printr-o legătură puternică, într-un mod eficient și durabil. Este utilizat pentru îmbinările structurale care necesită rezistențe mari în special la solicitările statice.

De exemplu:

- Fixarea ancorelor și subturnări la construcțiile de tip turn, cum ar fi turbine eoliene, catarge și stâlpi la halele cu deschidere mare
- Fixarea ansamblurilor prefabricate în ingineria civilă, cum ar fi: canale și rigole, bazine de retenție, lifuri
- Fixarea ancorelor pentru sistemele de macarale, telecabine sau a altor construcții care transmit sarcini concentrate mari
- Subturnarea tălpilor de utilaje, fixarea ancorelor și a conectorilor metalici
- Pentru depozite de agregate care pot transmite încărcări dinamice mari (ex: turbine)
- Subturnarea aparatelor de reazem la poduri și a stâlpilor metalici

Proprietăți

EuroGrout® Hochfest

- După adăugarea apei de amestecare devine un mortar superfluid, are aderență foarte bună la suport și este autonivelant.
- Dezvoltă rezistențe mari, deteriorările din funcționare ale utilajelor și echipamentelor sunt reduse, iar timpii îndelungați de așteptare sunt eliminați.
- Poate fi pus sub sarcină la 24 de ore de la turnare.
- Este rezistent la îngheț, săruri de dezgheț, produse petroliere brute ori produse derivate ale acestora și este impermeabil la apă.
Granulație 0 – 4mm, pentru grosimi de turnare de la 20 la 100 mm.

- Are conținut redus de crom conform Directivei 2001 / 53 / CE.
- Nu este inflamabil, în conformitate cu DIN 4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa A1 și, prin urmare, adecvat ca mortar de protecție împotriva incendiilor.

Punere în operă

1. Pregătirea stratului sport

Îmbinările care trebuie umplute trebuie să fie curate și fără grăsimi, iar părțile neaderente trebuie îndepărtate. Muchiile de îmbinare trebuie să fie la față. La începutul lucrării, trebuie ca rostul să fie umezit până la saturație; apa în exces trebuie îndepărtată.

2. Cantitatea de apă de amestecare

EuroGrout® Hochfest se amestecă cu max. 11,4% apă, adică max. 2,85 litri la sacul de 25 kg.

3. Amestecare

Este de preferat ca **EuroGrout® Hochfest** să fie amestecat într-un malaxor cu amestecare forțată. Cantitățile mai mici pot fi preparate într-un recipient pentru mortar cu ajutorul unui mixer de mână, la turație mică. Se adaugă mai întâi 4/5 din cantitatea de apă specificată, apoi mortarul uscat. După o scurtă amestecare de cca. 2 minute, se adaugă restul cantității de apă, dacă este necesar și se reia amestecarea timp de încă 2 minute, până când se obține o consistență fluidă omogenă.

4. Observații

Mortarul de subturnare **EuroGrout® Hochfest** poate fi turnat manual sau pompat. Datorită timpului necesar pentru amestecare, se recomandă utilizarea malaxoarelor dedicate când aplicarea se face mecanizat. Tipul pompei, distanțele de transport ale mortarului, lungimile de furtune și secțiunea acestora trebuie stabilite bine înainte de turnare. În acest sens, vă recomandăm să contactați specialiștii noștri.

- Cofragul în care materialul este turnat trebuie să fie strâns ferm și bine fixat. Utilizarea cofrajelor neabsorbante facilitează decofrarea ulterioară și asigură margini / muchii netede și bine conturate.
- Pentru a evita formarea pungilor de aer și pentru a minimiza presiunea statică dată de mortar, turnați pe secțiuni cu ajutorul unui furtun.
- Zonele exterioare din jurul elementului subturnat, care nu preiau solicitări mecanice nu trebuie să fie mai late de 50 mm.

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

Birouri: Str. Știrbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010108 – București -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Sos. Odai 365, Sector 1, Bucuresti (Sorceti)

5. Tratarea ulterioară a suprafețelor

Mortarul proaspăt turnat trebuie protejat împotriva evaporării prea timpurii a apei din sistem prin măsuri adecvate (de exemplu: hidratare) timp de 3-5 zile. De asemenea, trebuie protejat de îngheț.

Consum

Din 25 kg mortar uscat se prepară cca. 12,5 l mortar proaspăt.

Pentru 1 m³ sunt necesare cca. 2100 kg mortar uscat.

Depozitare

În spații răcoroase, uscate, se va evita expunerea la acțiunea directă la razelor solare. Se recomandă consumul în termen de 12 luni de la data fabricației (înscrisă pe ambalaje).

Livrare

Saci multistrat 25 kg

40 saci x 25 kg = 1.000 kg pe europalet

Alte produse

Pentru diferite aplicații speciale de turnare și conectări pentru elemente prefabricate sunt disponibile și alte produse P&T testate și verificate:

EuroGrout® Armiert – armat dispers cu fibre de oțel

EuroGrout® HS – pentru subturnări în sectorul lucrărilor de canalizare

EuroGrout® Super – cu întărire rapidă

Specificațiile prezentate, precum și alte date tehnice, sunt atestate prin certificate și pot fi puse la dispoziție.

Date tehnice

EuroGrout® Hochfest						
Rezistența la compresiune 1, 7 și 28 zile		≥ 50 N/mm ² ≥ 80 N/mm ² ≥ 110 N/mm ²				
Rezistența la încovoiere 1, 7 și 28 zile		≥ 7 N/mm ² ≥ 10 N/mm ² ≥ 12 N/mm ²				
Smulgere la o sarcină de 75 kN		≤ 0,6 mm				
Clasa de rezistență inițială		A				
Clasa de rezistență la compresiune		C80/95				
Clasa de curgere		f2				
Clasa de contracție		SKVB II				
Clasa de expunere conform DIN 1045-2 / EN 206-1						
XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM ^x
0	1234	123	123	1234 ^x	123 ^{xx}	123
*	****	***	***	***	*	**
Clasa de umiditate conform DIN 1045-2 / EN 206-1		WO WF WA WS				
Expandare după 24 h		≥ +0,5 % volumic				
Timp de punere în operă		cca. 60 minute				
Temperatura de punere în operă		Între +5°C și +30°C				
Conținut de ioni de clor		≤ 0,05%				
Clasa de materiale de construcție		A1 – DIN EN 13501-1 neinflamabil				
Conținut de ioni de clor		≤ 0,05%				

^{x)} – excluse de la directiva DAfStb

^{xx)} – sunt necesare măsuri suplimentare (de ex. acoperire cu rășină epoxidică)