

HW 135

Aditiv, etanșant



- Compatibil cu apa
- Universal
- Ușor de folosit
- Fără solvent

HW 135 este un aditiv pe bază de rășină epoxidică, bicomponent, pentru etanșare, compatibil cu apa.

Proprietăți

- **HW 135** are o aderență foarte bună pe diverse straturi suport. După un timp de întărire face posibilă aplicarea următorului strat, chiar și poliuretanic.
- Este ușor de prelucrat și adaosul de 1-3% în amestecul de beton dublează rezistența la compresiune și la întindere din încovoiere.
- În stare întărită este impermeabil la apă, apă de mare, apă reziduală, baze, acizi diluați, uleiuri minerale, uleiuri minerale, lubrifianți, carburanți și mulți solvenți.

Domenii de utilizare

- Aditiv și modificator pentru betoane și mortare pe bază de ciment.
- Sigilant pentru suprafețe suport din asfalt lichid și suprafețe pe bază de ciment.
- Se utilizează la producerea de sisteme de epoxi-ciment (sistem HC).

Caracteristici tehnice

Culoare	transparent, ușor gălbui
Raport de amestecare	3:1
Densitate la 23 ⁰ C	1,1 g/cm ³
Vâscozitate la 10 ⁰ C	cca. 250-350 mPas
Vâscozitate la 20 ⁰ C	cca. 150-250 mPas
Timp de punere în operă la 20 ⁰ C	cca. 60 minute
Temperatura minimă de punere în operă	5 ⁰ C la stratul suport
Consumul de material	sigilare: 2 x 200-250 g/m ² în funcție de stratul suport Mortar HCE: 1:10 în sistem HC
Ambalare	5, 10, 20 kg
Depozitare	la loc uscat minim 6 luni
Întărit	sigilare: 7 zile la 20 ⁰ C sistem epoxi-ciment: 24 h

GGVS/ADR:

Componenta A rășina	clasa 9 cifra 11
Componenta B întăritor	clasa 8 cifra 53c
Regulament privind lichidele combustibile:	
Componenta A rășina	
Componenta B întăritor	
Regulamentul privind transportul materialelor periculoase	
Componenta A rășina	iritant
Componenta B întăritor	coroziv

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

Birouri: Str. Știrbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010118 – București -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; **Depozit:** Str. Rudeni 2, Com. Chitila, Ilfov.