

HW 260 AGT

HW 260 T

Protecție antigraffiti cu aspect lucios



- Fără solvenți
- Diluabil cu apă
- Utilizare universală
- Lac transparent **antigraffiti**

HW 260AGT/HW 260T este un lac transparent din poliuretani cu aspect lucios, care este diluabil cu apă și nu conține solvenți.

Proprietăți

- Protecție durabilă antigraffiti și pentru restaurarea betonului
- Aderență foarte bună și adaptabilitate la condițiile fizice din construcții
- Permite difuzia vaporilor și pătrunderea aerului
- Rezistență bună la solvenți și substanțe chimice
- Conține stabilizatori UV moderni
- Durabilitate și elasticitate foarte bune
- Foarte rezistent la uzură

HW 260AGT/HW 260T, strat protector durabil antigraffiti, îndeplinește cerințele sistemului de protecție OSC ale Directivei Germane pentru oțel-beton.

Domenii de utilizare

Se utilizează ca protecție îndelungată pentru suprafețe din lemn, beton, piatră decorativă, tencuială sau metal și împotriva spray-urilor graffiti și a poluării mediului.

Caracteristici tehnice

Culoare	transparent
Raport de amestecare	3:1
Densitate	1,1 g/cm ³
Vâscozitate la 20°C	cca. 250 - 400 mPas
Timp de punere în operă	3 ore
Temperatura minimă de punere în operă	8 °C
Consumul de material	100 – 350 g/m ²
Întărit complet 100%	7 zile
Ambalare	12 și 16 kg
Depozitare	la loc uscat și ferit de îngheț timp de 1 an, în ambalajul original

GGVS/ADR:

Componenta A rășina	Nu prezintă pericol
Componenta B întăritor	
Regulament privind lichidele combustibile:	
Componenta A rășina	
Componenta B întăritor	
Regulament privind transportul materialelor:	
Componenta A rășina	
Componenta B întăritor	iritant, conține isocianate

Amestecul:

Componenta A și componenta B se amestecă foarte bine cu un agitator cu o rotație lentă de maxim 300 U/min., timp de cel puțin 2 minute. După 10 minute de la amestecare este posibilă diluarea amestecului cu apă (max. 10 %) sau punerea acestuia în operă.

Stratul suport:

Stratul suport trebuie să fie stabil, portant, uscat și fără urme de praf sau grăsimi. Suprafața trebuie prelucrată în prealabil (de exemplu o șlefuire) sau pentru suprafețele ce au un strat de acoperire este necesar un strat amorsă. Temperatura stratului suport: 8°C – 25°C.

Aplicare:

Aplicarea se realizează cu trafaletul (rola) sau cu pistolul de stropire. Consumul de material este de cca. 100 – 350 g/m², pentru 1-2 treceri. Efectul protecției antigraffiti se obține garantat după o săptămână.

Timpul de așteptare între etapele de lucru trebuie să fie de maxim 12 ore. (după aceasta primul strat trebuie să fie șlefuit). În timpul uscării suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de factori externi.

Îndepărtarea graffiti – ului:

Petele normale se pot îndepărta cu apă. Graffiti – urile se pot curăța ușor și fără să lase urme cu produsul de curățat **HW GR**. Alte lucrări ulterioare după aplicarea **HW 260AGT/HW 260T** nu sunt necesare. Îndepărtarea graffiti–ului se poate repeta după preferință.

Comportamentul fiziologic și măsuri de protecția muncii

În stare întărită, **HW 260AGT/HW 260T** nu prezintă nici un fel de pericol. Trebuie luate în considerație și măsurile de protecție a muncii și regulamentul referitor la reciclare din foile de instrucțiuni.

Curățirea sculelor:

Sculele și mașinile se curăță cu atenție după fiecare ciclu de lucru cu produsul de curățat **HW-N**.