

Sistem HW HW 900 Adeziv pentru pereți



- Adeziv unicomponent din piatră decorativă pentru pereți

HW 900 este un adeziv rezistent și aderent conceput special pentru aplicarea nisipului cuarțos pe suprafețe verticale. **HW 900** este compus dintr-un material de dispersie, care împreună cu cuarțuri decorative realizează o masă aderentă. Capacitatea bună de ajustare permite o bună aplicare a nisipului greu pe suprafețele verticale.

Compoziția acestui dintr-o singură componentă permite o prelucrare ce nu necesită alți timpi intermediari de preparare ca în cazul rășinilor de reacție. Fiind un produs de dispersie nu sunt necesare alte măsuri deosebite de protecție în timpul punerii în operă.

Tendința de îngălbenire scăzută permite utilizarea pe pereți și postamente pentru exterior ce nu sunt permanent umede sau supuse acțiunilor mecanice deosebite.

Proprietăți

- Nu necesită timp de reacție deoarece este uni-component
- Ușor de pus în operă
- Ușor de ajustat
- Dispersie nepericuloasă
- Rezistent la îngălbenire
- Pentru interior și exterior

Domenii de utilizare:

Ca adeziv pentru pereți **HW 900** se poate utiliza pentru toate tipurile de suprafețe verticale, care nu sunt permanent umede sau supuse acțiunilor mecanice deosebite, precum:

- Postamente și pedestale
- Pereți de până la 1 m înălțime
- Trepte de interior (sau de exterior, dacă nu sunt supuse constant umezelii)
- Bucăți de completare pentru alte straturi, de ex. pentru ceramică

Recomandare: pentru suprafețe umede și pretențioase folosiți ca adeziv rășină epoxidică.

Caracteristici tehnice

Raport de amestecare	4 - 5 kg la 25 kg nisip cuarțos
Timp de punere în operă:	Nelimitat
Timp de uscare:	24 – 48 de ore
Greutate specifică:	1, 05 kg /l
Consistență:	păstoasă
Consum:	1,5 kg – 2,5 kg /m ² în funcție de granulație
Culoare după uscare:	Transparent
Ambalaj:	Găleată din plastic de 10 și 25 kg
Depozitare:	12 luni – sensibil la îngheț

Stratul suport:

Stratul suport trebuie să fie uscat, curat, portant și fără crăpături. Straturile neaderente și sfărâncioase trebuie îndepărtate. Stratul suport trebuie să fie neted, eventual se șpacluiește în prealabil.

Punere în operă:

Amestecare:

Se varsă 25 kg de nisip și 5 kg de adeziv într-un recipient suficient de mare și se amestecă până devine omogen. Sunt indicate malaxoarele cu o rotație lentă și mașini de amestecare cu un coș dublu.

Aplicare:

Din alt recipient se aplică adeziv pe suprafața pregătită pentru acoperire. În aceste caz se recomandă utilizarea unui șpaclu fin zimțat cu o capacitate de 300 g/m². Preparați și aplicați doar atât cât se poate în 15 minute. Apoi aplicați imediat amestecul de prundiș și adeziv cu o mistrie inoxidabilă și după câteva minute ajustați și neteziți. Pentru curățarea mistriei între utilizări folosiți apă. Pentru a preveni depunerile, lucrați întotdeauna proaspăt pe proaspăt. Despărțiți suprafețele de lucru cu șine de separație.

Punerea în operă nu se realizează sub 10°C sau la o umiditate de peste 75 %.

Recomandare:

Adezivul HW conține doar o cantitate mică de solvenți inflamabili și nu este înregistrat ca lichid inflamabil. (VbF)

Curățire:

Pentru îndepărtarea petelor și pentru curățirea sculelor se folosește imediat apă.

Depozitare:

A se depozita la loc rece și uscat. Închideți bine recipientele. A se proteja de îngheț.

Indicațiile noastre se bazează pe experiența și execuția noastră. Ne asumăm responsabilitatea pentru calitatea produselor noastre, dar nu ne putem lua responsabilitatea pentru reușita punerii în operă de către dumneavoastră a acestor produse, deoarece nu avem nici o influență asupra punerii în operă și a condițiilor de lucru. Se recomandă o probă de lucru de pe mici porțiuni. În rest, sunt valabile condițiile noastre comerciale generale.